

TRAMAFILME 155°C

DADOS CONSTRUTIVOS

Composição: Filme de Poliéster + Falso Tecido.

APLICAÇÃO

Motores, geradores, transformadores, fitas adesivas, etc.

DADOS TÉCNICOS



Anti-chama:
Não



Estabilidade
térmica: 155°C



Rigidez
Dielétrica: 7 a
22 kV



Livre de
halogêneos: Sim



Resistência à
umidade: Não
higroscópico

REQUISITOS DIMENSIONAIS

Código Tramar	Espessura de Isolação (mm)	Tolerância (mm)	Peso Aprox. (g/m ²)	Acondicionamento
4424000	0,15	±0,02	144	Caixa/Bobina
4424001	0,18	±0,02	182	Caixa/Bobina
4424002	0,23	±0,02	250	Caixa/Bobina
4424003	0,28	±0,02	348	Caixa/Bobina
4424009	0,30	±0,02	359	Caixa/Bobina
4424004	0,35	±0,02	424	Caixa/Bobina
4424006	0,40	±0,02	492	Caixa/Bobina
4424005	0,45	±0,02	549	Caixa/Bobina

Outras bitolas, formações e cores poderão ser fabricadas sob consulta.