

FILME DE POLIÉSTER 130°C

DADOS CONSTRUTIVOS

Composição: Filme de Poliéster.

APLICAÇÃO

Motores, geradores, transformadores, fitas adesivas, etc.

DADOS TÉCNICOS



Anti-chama:
Não



Estabilidade
térmica: 130°C



Rigidez
Dielétrica: 5 a
19,5 kV/min



Livre de
halogêneos: Sim



Resistência à
umidade: Não
higroscópico

REQUISITOS DIMENSIONAIS

Código Tramar	Espessura de Isolação (mm)	Tolerância (mm)	Peso Aprox. (g/m ²)	Acondicionamento
4421008	0,023	±0,003	32	Caixa/Bobina
4421002	0,036	±0,003	36	Caixa/Bobina
4421004	0,125	±0,01	176	Caixa/Bobina
4421001	0,190	±0,01	266	Caixa/Bobina
4421003	0,250	±0,03	350	Caixa/Bobina
4421005	0,300	±0,01	420	Caixa/Bobina
4421000	0,350	±0,01	490	Caixa/Bobina

Outras bitolas, formações e cores poderão ser fabricadas sob consulta.